

Client : Rinox	V/Réf. :
Projet : Essais de contrôle	N° Projet : P005161-502
Endroit :	Éch. n° : 002

1.0 DÉTAILS

Élément : Modèle RIBERA

Date de fabrication : Inconnue

2.0 RÉSULTATS

Échantillon n°	Dimension (mm)	Perte après 28 cycles		Perte après 49 cycles	
		g	g/m ²	g	g/m ²
A	114,49 X 138,47	0,0	0,0	0,0	0,0
B	121,98 X 180,39	0,0	0,0	0,0	0,0
C	119,12 X 212,58	0,3	11,8	0,4	15,8
	Moyenne		3,9		5,3
	Exigences		maximum 300 g/m ²		maximum 800 g/m ²

3.0 REMARQUES

Un astérisque accompagne tout résultat individuel non conforme.

Le prélèvement et le transport des échantillons ont été effectués par un représentant du client.
Échantillons reçus le 15 novembre 2007.

La confirmation des essais a été reçue le 20 décembre 2007.

Préparé par	Date	Approuvé par	Date
Martin Henry, technicien	2008-04-23	Claire Pelletier, chargée de projet	